

CANEXEL

FICHE TECHNIQUE RECAPITULATIVE

Gamme de profils	CED'R-TEX	RIDGEWOOD	ULTRA-PLANK
Composition	95% de fibres de bois, 3% de cire, 2% de résine phénolique		
Lame	Lame simple avec languette	Double lame avec cannelure incurvée (Ridgewood) ou rectangulaire (Ultra-Plank)	
Aspect	Texturé bois		
Finition peinture	4 couches de peinture acrylique cuites au four à 160 ° résistantes aux UV		
Couleurs	Blanc, Amande, Granit, Sable, Crème, Gris Brume, Vert Forêt, Bleu Ecosais, Acadia, Yellowstone, Sierra, Argile, Ebène, Ecorce.	Blanc, Amande, Sable, Gris brume, Bleu écosais, Acadia, Yellowstone, Sierra. Coloris supplémentaires pour le Ridgewood : Rouge Campagne, Cèdre, Granit, Crème, Vert Forêt, Argile, Ebène, Ecorce.	
Longueur x largeur utile x épaisseur	3657 x 200 x 8.9 mm	3657 x 280 x 10.2 mm	
Pose	Par recouvrement à l'horizontale	Par emboîtement à l'horizontale, à la verticale et en diagonale pour le Ridgewood, à la verticale uniquement pour l'Ultra-Plank	
Fixation	Invisible par clouage tous les 400 mm		
Surface utile par paquet	4 clins = 2,91 m ²	4 clins = 4,10 m ²	
Surface utile par palette	40 paquets = 116.40 m ²	27 paquets = 110.70 m ²	
Masse surfacique	10.6 kg/m ²	10.3 kg/m ²	
Masse volumique	920 kg/m ³	920 kg/ m ³	
Garantie et certifications	Garantie décennale SMABTP n°285425V Classement de réaction au feu E – Procès verbal n° RA04-0154 Avis technique CSTB n° 2/09-1383		
Classement ReVETIR	r2e2V(2 et 4)E3T3I2R4	r2e2V(1 à 4)E3T3I2R4	
Tests de résistance	Bonne tenue au vieillissement attestée par le Bureau Veritas Tests d'isotropie, de résistance à l'humidité, aux écarts de température, aux chocs et aux séismes du CSTB.		
Entretien	Entretien réduit au strict minimum. Nettoyage des surfaces salies avec de l'eau et un détergent non abrasif. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.		