

DURACOLOR

FICHE TECHNIQUE RECAPITULATIVE

Gamme de profils	CLASSIC ou TRADITIONAL	COLONIAL
Composition	40 à 45% de ciment, 45 à 50% de silice, 8 à 10% de fibres cellulose, 3 à 6% de filaires	
Lame	Lame simple	Lame avec cannelure en partie haute
Aspect	Texturé bois	
Finition peinture	Primaire acrylique sur toutes les faces Peinture acrylique sur les faces apparentes	
Coloris	12 Coloris standard + Coloris sur-mesure en fonction des quantités	
Dimensions	Longueur 3660 mm Largeur 210 mm, largeur utile 180 mm Epaisseur 8 mm	
Pose	Par recouvrement à l'horizontale et en verticale	Par recouvrement à l'horizontale
Fixation	Par clouage ou vissage tous les 600 mm (pose horizontale) ou 400 mm (pose verticale) sur ossature bois ; Par vissage invisible tous les 600 mm (pose horizontale) sur ossature métallique	
Surface utile par lame	0,66 m ²	
Surface utile par palette	230 lames = 151,5 m ²	
Masse surfacique	12,6 kg/m ²	
Masse volumique	1350 kg/m ³	
Garantie et certifications	Garantie décennale SMABTP n°285425V Classement de réaction au feu M1 n° D040541-CEMAT/1 Classement feu A2-s1, d0 n° RA04-0153 selon la norme européenne NF EN 13501-1 Avis technique CSTB n°2/04-1079 ou version ultérieure Classement reVETIR r2e2V3E3T2I1R4 (pose horizontale) et r2e2V1E3T3I1R4 (pose verticale) Absence d'amiante – Rapport n°99/312	
Tests de résistance	Tests de résistance CSTB aux effets du vent et aux chocs extérieurs, Tests anti-sismiques du CSTB	
Entretien	Entretien réduit au strict minimum avec de l'eau et un détergent non abrasif. Nettoyage des surfaces fortement salies avec une brosse douce en nylon et un tuyau d'eau à la pression inférieure à 3 bars.	