

# DURACOLOR

## FICHA TÉCNICA

Gama de perfiles	TRADITIONAL	COLONIAL
Composición	40 a 45% de cemento, 45 a 50% de sílice, 8 a 10% de fibras de celulosa, 3 a 6% de filamentos	
Lámina	Lámina sencilla	Lámina con estría en la parte superior
Aspecto	Texturado madera	
Acabado pintura	Primario acrílico en todas las caras, Pintura acrílica en todas las caras aparentes	
Colores	Colores estándar Colores a la medida en función de las cantidades	
Dimensiones	Longitud 3657 mm Anchura 210 mm, anchura útil 180 mm (Otras anchuras disponibles a petición para Clásico) Espesor 8 mm	
Colocación	Por recubrimiento en posición horizontal y vertical	Por recubrimiento en posición horizontal
Fijación	Por clavado o atornillado cada 600 mm (colocación horizontal) o 400 mm (colocación vertical) en armazón de madera; por atornillado invisible cada 600 mm (colocación horizontal) sobre estructura metálica	
Superficie útil por lamina	0.66 m <sup>2</sup>	
Superficie útil por palé	230 laminas = 151.5 m	
Masa de superficie	12.6 kg/m <sup>2</sup>	
Masa volúmica	1350 kg/m <sup>3</sup>	
Garantía y certificaciones	Clasificación fuego A2-s1, d0 Aviso técnico CSTB n°2/12-1512 Ausencia de amiento	
Clasificación ReVETIR	Clasificación r2e2V3E3T2I1R4 (colocación horizontal) y r2e2V2E3T3I3R4 (colocación vertical)	
Tests de resistencia	Tests de resistencia CSTB a los efectos del viento, a los impactos exteriores y a los seísmos	
Mantenimiento	Mantenimiento reducido al mínimo exigido con agua y un detergente no abrasivo. limpieza de las superficies sucias con un cepillo suave de nylon y una manguera de agua a presión inferior a 3 bares.	