

# DURACOLOR

## FICHE TECHNIQUE RECAPITULATIVE

Gamme de profils	TRADITIONAL	COLONIAL
<b>Composition</b>	40 à 45% de ciment, 45 à 50% de silice, 8 à 10% de fibres cellulose, 3 à 6% de filaires	
<b>Lame</b>	Lame simple	Lame avec cannelure en partie haute
<b>Aspect</b>	Texturé bois	
<b>Finition peinture</b>	Primaire acrylique sur toutes les faces Peinture acrylique sur les faces apparentes	
<b>Coloris</b>	12 Coloris standard + Coloris sur-mesure en fonction des quantités	
<b>Dimensions</b>	Longueur 3657 mm - Largeur 210 mm, largeur utile 180 mm Epaisseur 8 mm	
<b>Pose</b>	Par recouvrement à l'horizontale et en verticale	Par recouvrement à l'horizontale
<b>Fixation</b>	Par clouage ou vissage tous les 600 mm (pose horizontale) ou 400 mm (pose verticale) sur ossature bois ; Par vissage invisible tous les 600 mm (pose horizontale) sur ossature métallique	
<b>Surface utile par lame</b>	0,66 m <sup>2</sup>	
<b>Surface utile par palette</b>	230 lames = 151,5 m <sup>2</sup>	
<b>Masse surfacique</b>	12,6 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Masse volumique</b>	1350 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Garantie et certifications</b>	Classement feu A2-s1, d0 n° RA04-0153 Rapport FCBA 09/RC43 Avis technique CSTB n°2/12-1512. Classement reVETIR r <sub>2</sub> e <sub>2</sub> V <sub>1à4</sub> E <sub>4</sub> T <sub>2</sub> l <sub>3</sub> R <sub>4</sub> (pose horizontale) et r <sub>2</sub> e <sub>2</sub> V <sub>2</sub> E <sub>3</sub> T <sub>3</sub> l <sub>3</sub> R <sub>4</sub> (pose verticale) Absence d'amiante – Rapport n°99/312	
<b>Tests de résistance</b>	Tests de résistance CSTB aux effets du vent et aux chocs extérieurs, Tests anti-sismiques du CSTB	
<b>Entretien</b>	Entretien réduit au strict minimum. Nettoyage avec de l'eau et un détergent non abrasif, ne pas utiliser d'eau de Javel. Nettoyage des surfaces fortement salies avec une brosse douce en nylon et un tuyau d'eau à la pression inférieure à 3 bars.	