

Notice d'utilisation peinture de retouche CanExel® ?

Les peintures de retouche CanExel® sont destinées à effectuer uniquement des retouches de petite dimension (≤ 15 mm).

Le bardage CanExel® doit être inspecté après installation afin de constater la présence éventuelle de chocs ou d'égratignures mineures suite à la manipulation du poseur.

Si des retouches s'avèrent nécessaires, nous préconisons la méthode détaillée ci-dessous afin de garantir à votre façade un vieillissement uniforme et harmonieux.

Pour de meilleurs résultats, la température extérieure doit être supérieure à 10°C (période de 24H). S'assurer que la surface à traiter soit parfaitement sèche. Imbiber de peinture de retouche la pointe du coton-tige fourni dans le Kit Touch-up SCB

Appliquer la peinture de retouche aux endroits affectés et laisser la retouche sécher une heure environ (ne pas utiliser de pinceau ou de brosse). S'assurer que le défaut est bien corrigé après séchage, faire une deuxième application si nécessaire. De ce fait seule la partie endommagée sera traitée et les couleurs de votre façade Canexel® vieilliront de façon plus uniforme et harmonieuse.

Absorber les éventuels surplus de peinture de retouche à l'aide d'un chiffon humidifié.

**Toutes les découpes de lames non protégées (par des accessoires) doivent être repeintes avec de la peinture de retouche. Appliquer deux couches de peinture sur la tranche avec le pinceau mousse fourni dans le Kit Touch-up SCB.*

